



RUST CONVERTER

Μετατροπέας σκουριάς

Πλεονεκτήματα:

- Το **RUST CONVERTER** είναι προϊόν για χρήση σε σκουριασμένες σιδερένιες επιφάνειες και επιφάνειες μετά από αμμοβολή για την προετοιμασία βαφής.
- Εξουδετερώνει την διαδικασία οξείδωσης.
- Αντιδρά γρήγορα με την σκουριά και μετατρέπει τα οξείδια του σιδήρου σε σταθερό αδιάλυτο μπλε – μαύρο μεταλλοοργανικό αδρανές επιφανειακό σύμπλεγμα.
- Δημιουργεί σταθερή χημική παθητικοποίηση που είναι η βάση για εφαρμογή οποιουδήποτε τύπου χρωματικής επικάλυψης.
- Δημιουργεί αδιάλυτο στο νερό υδροφοβικό, προστατευτικό φιλμ.
- Χρησιμοποιείται και σε υγρές επιφάνειες. Είναι ΑΚΙΝΔΥΝΟ, ΑΦΛΕΚΤΟ και το ΣΤΕΓΝΟ ΦΙΛΜ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ.
- Απαιτεί ελάχιστη προετοιμασία της επιφάνειας.
- Απαιτούμενος χρόνος αντίδρασης: 3 ώρες.
- Οικονομικό για τον έλεγχο της διάβρωσης και για μακροχρόνια προστασία.
- Συμβατό με τα περισσότερα χρησιμοποιούμενα είδη χρωμάτων: αλκυδικά, εποξικά, πολυουρεθάνης, βινυλίου και τα νέα υδατικής βάσης.
- Δεν περιέχει φωσφορικό οξύ.

Εφαρμογή:

Χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις βαφής ή επαναβαφής όπου η αμμοβολή δεν μπορεί να εφαρμοστεί, όπως επίσης, σε επιφάνειες που έχουν αμμοβοληθεί για την παθητικοποίηση της κίτρινης οξείδωσης. Ιδανικό για χρήση στην Ναυτιλία, Λιμενικές εγκαταστάσεις, Ναυπηγεία, Βιομηχανία κ.α.

Τρόπος Χρήσης:

Χρησιμοποιείστε συρματόβουρτσα για να απομακρυνθεί η χαλαρωμένη σκουριά και καθαρίστε τις επιφάνειες από σκόνη, λάδια, γράσα κ.λ.π. Για τον καθαρισμό χρησιμοποιείστε το προϊόν της εταιρείας μας **EUROCLEAN**. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες με νερό.

Σε ναυτιλιακό και βιομηχανικό περιβάλλον η σκουριά περιέχει ατμοσφαιρικά άλατα τα οποία πρέπει να απομακρύνονται με καθαρό νερό, πριν την εφαρμογή του **RUST CONVERTER**.



Το **RUST CONVERTER** είναι έτοιμο προς χρήση. Μια λεπτή στρώση είναι αρκετή. Εφαρμόζεται με πινέλο, βούρτσα, ρολό ή spray. 1 λίτρο **RUST CONVERTER** καλύπτει περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα. Ο χρόνος αντίδρασης είναι περίπου 3 ώρες.

Σε κλειστούς χώρους ο χρόνος αντίδρασης μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερος.

Το **RUST CONVERTER** δεν είναι χρώμα.

Στις επιφάνειες που έχουν επεξεργαστεί με **RUST CONVERTER** πρέπει να γίνει βαφή εντός 48 ωρών από την ολοκλήρωση της αντίδρασης. Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία καθαρίζονται με νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το **RUST CONVERTER** δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε επιφάνειες με θερμοκρασία πάνω από 40° C , όπως καταστρώματα πλοίων σε τροπικές ζώνες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κάνετε χρήση του **RUST CONVERTER** τις νυχτερινές ώρες, όταν η θερμοκρασία έχει μειωθεί.

Προφυλάξεις:

Όξινο προϊόν. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.