



## **RR - 2322**

### **Περιγραφή**

Το RR - 2322 είναι ένα παχύρρευστο υγρό προϊόν με βάση το φωσφορικό οξύ, το οποίο πληρεί τις απαιτήσεις των Αμερικάνικων προδιαγραφών MIL-C- 38334 TYPE I, class 1 και AMS - 1640.

### **Χρήσεις**

Το RR - 2322 χρησιμοποιείται για την αφαίρεση οξειδίων και διαβρώσεων από τις αλουμινένιες επιφάνειες των αεροσκαφών πριν την βαφή ή πριν την κατεργασία με alodine. Δεν επηρεάζει τα μέταλλα, εκτός των μαγνησίου και των χαλύβων υψηλής αντοχής, δεν προσβάλλει τις βαμμένες επιφάνειες και τα ακρυλικά μέρη των αεροσκαφών.

### **Τρόπος εφαρμογής**

Το RR - 2322 εφαρμόζεται με spray, πινέλλο ή εμβάπτιση και χρησιμοποιείται αραιωμένο σε νερό σε αναλογία 1 προς 1.

Αφήνουμε το υλικό να δράσει επί της επιφανείας για 5 - 15 λεπτά ανάλογα του βαθμού διάβρωσης και την θερμοκρασία. Ακολουθεί τρίψιμο με βούρτσα και ξέπλυμα με νερό υπό πίεση.

Το υλικό δεν πρέπει να στεγνώσει επάνω στην επιφάνεια.

Το RR - 2322 αφαιρεί την ανοδείωση του αλουμινίου αν εφαρμοσθεί πυκνό. Για ελαφρές οξειδώσεις και για να μην προσβληθεί η ανοδείωση συνιστάται η αραιώσή του σε νερό σε αναλογία 1:4 ή και περισσότερο.

### **Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Εμφάνιση : Παχύρρευστο, άχρωμο υγρό.

Σημείο ανάφλεξης : Αφλεκτο

Διαβρωτικότητα : Επηρεάζει μόνο το μαγνήσιο και τους χάλυβες υψηλής αντοχής.

### **Γενικές πληροφορίες**

Οι αντλίες και όλα τα μηχανικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή του RR - 2322 πρέπει να είναι ανοξείδωτα ή να φέρουν πλαστική επένδυση.

Αν οι επιφάνειες των αεροσκαφών είναι πολύ λερωμένες (λάδια, γράσσα κ.λ.π.) συνιστάται η χρήση ειδικών απολιπαντικών πριν το RR - 2322.

Με την πάροδο του χρόνου το ιξώδες του υλικού ελαττώνεται.

### **Προφυλάξεις**

Το RR - 2322 περιέχει όξινα συστατικά γι αυτό πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με τα χέρια και ειδικά με τα μάτια.

Συνιστάται η χρήση προστατευτικών μέσων όπως γάντια, μπότες, μάσκες κ.λ.π.